

# TECHNICKÝ LIST

Datum vydání: leden 2007

Datum změny: srpen 2010 verze 1.3

Strana: 1/1

## HORTEX Separátor V11

### PROFIL PRODUKTU

SeparáčnÍ prostředek V11 pro průmyslové použití. Separátor V11 je světle žlutá kapalina charakteristické vůně. Separátor V11 je určen proti přilnutí polyuretanových epoxidových hmot na místech, kde to není žádoucí a umožňuje snadné vyjmutí a oddělení separované části a odlévané hmoty (plastické oceli). Separátor V11 lze použít při lití hmoty (PUR, epoxidové pryskyřice) na kov, dřevo, sádra, beton, kámen, nebo samotný polyuretan.

### APLIKACE PRODUKTU

1. Před použitím separátore promíchejte nebo protřepejte.
2. Separátor V11 se nanáší štětcem a velmi velmi rychle zasychá na separovaných dílech. Při separování např. kovových forem lze prakticky ihned po nanesení separátoru aplikovat licí hmoty. V případě že se separují velmi porézní materiály (dřevo, sádra apod.) doporučujeme počkat několik minut než dojde k dokonalému odpaření separátoru V11. Pokud v místě styku separace a hmoty PUR, epoxidové pryskyřice) vznikají bublinky a obtížně se oddělují separované části od sebe, je to znakem nedostatečného proschnutí separátoru.

### INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU

Základ:	benzínová frakce
Skupenství (při 20°C):	kapalina
Barva:	světle žlutá
Zápach (vůně):	typický
Balení:	plechová nádoba
Obsah balení:	0,5 litru nebo 1,0 litru
Hořlavina:	1. třídy
Specifická hmotnost:	0,70 g/cm <sup>3</sup>
Teplotní odolnost:	-35°C do +150°C * -31°F do +302°F

### **Skladování**

Skladujte v suchu při teplotě 20°C v originálních obalech.  
Záruční doba - 24 měsíců v originálních obalech.

\* (°C x 1,8) + 32 = °F

### UPOZORNĚNÍ

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků HORTEX se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.